



AC-MERULE

TRAITEMENT ANTI-MERULE PREVENTIF ET CURATIF

PRESENTATION

AVANT-PROPOS

La mэрule ou serpula lacrymans est un champignon lignivore qui se développe en présence d'humidité, de mauvaise ventilation et à l'abri de la lumière. Elle constitue le premier champignon responsable de dégradation du bâti et nécessite un traitement spécial.

AC-MERULE est un traitement fongicide incolore en phase aqueuse à action spécifique contre la mэрule.

AC-MERULE assure un traitement préventif et curatif de la mэрule, par injection et/ou pulvérisation.

Il n'attaque pas les supports traités et ne diminue pas la future adhérence des finitions de peinture, papier peint, colle ou enduits...

Les premiers effets seront visibles après quelques semaines.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Caractéristique
- pH : 8
- Masse volumique : 1.01 ± 0.01 kg/dm³
- Solubilité : Hydrosoluble

Domaine d'application

AC-MERULE est efficace sur tous les supports tels que la maçonnerie, le bois et les dérivés celluloses pour traiter les caves, cuvelages ou vides sanitaires...

Mode d'emploi

- Agiter **AC-MERULE** avant emploi.
- Diluer **AC-MERULE** à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau.
- Gratter, sécher et brûler au chalumeau les supports contaminés. Eliminer et remplacer les bois attaqués.
- Appliquer **AC-MERULE** en pulvérisation jusqu'à saturation des supports. Selon le taux d'infection, un traitement complémentaire par injection pourra être nécessaire.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 2.5 à 5 m² au litre en pulvérisation.
- de 20 à 25 litre par m³ en injection.

Conseils d'utilisation

Même si le taux d'humidité du local reste élevé et la ventilation inchangée, **AC-MERULE** sera efficace. Assurez-vous tout de même que l'humidité ne provienne pas d'une fuite d'eau qui devra être supprimée dans tous les cas. L'élimination de la mэрule laisse apparaître des dégâts en surface et à coeur des matériaux, il pourra s'avérer nécessaire d'effectuer des travaux pour consolider les matériaux.

Stockage

- Stocker **AC-MERULE** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Tenir à l'abri du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Ne pas appliquer en présence de denrées alimentaires.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes de protection.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT

7 rue Thomas Ruphy - 74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

NOS FICHES TECHNIQUES

www.acpro-bat.fr



EGAL-STAB

EGALISATEUR ET STABILISATEUR DE BOIS

PRESENTATION

EGAL-STAB est une impression destinée à uniformiser la teinte de certains bois, tout en possédant une efficacité de conservation contre les agents de bleuissement et de noircissement du bois.

EGAL-STAB contient des résines type « alkydes », ainsi que des pigments du type « oxydes métalliques », offrant ainsi un écran résistant aux U.V., tout en régularisant les échanges de vapeur (hydrofuge).

SECURITE D'EMPLOI

- EGAL-STAB ne contient ni lindane, ni Pentachlorophénol.
- Inflammable, insensible au gel.
- L'emploi d'EGAL-STAB nécessite l'observation de conditions d'utilisation sur les produits de traitement de bois.

Mode d'emploi

- **EGAL-STAB** s'emploie en seule couche, à la brosse ou au pinceau, à l'état de livraison sans aucune dilution.
- Consommation de 7 à 15 m² au litre, suivant la qualité de préparation et de l'essence du bois.
- Temps de séchage :
 - Hors poussière : 1 heure environ
 - Recouvrable par peinture, vernis, lasures, : 24 heures
- Séchage variable suivant les conditions atmosphériques et la présence sur certains bois de substances anti- oxydantes.
- Nettoyage des outils au WHITE SPIRIT.

Remarques

- Le caractère neutre d'**EGAL-STAB**, lui permet d'être recouvert par des peintures, des vernis ou des lasures.
- **EGAL-STAB** ne devra être appliqué sur bois que si la température est supérieure à + 5°C et l'humidité n'excède pas 15 % maximum.
- Les bois gras et contenant des matières anti-oxydantes doivent être dégraissés. De même, si les bois demandent une protection fongicide et insecticide, un traitement fongicide sera nécessaire.
- Tous les bois possèdent des matières hydrosolubles de différentes natures, et en quantité variables. Sous l'influence des échanges d'humidité (pluie, neige, brouillard), ces matières peuvent migrer en surface et laisser des traces brunâtres. **EGAL-STAB** ne doit pas rester exposé aux intempéries plus de 3 mois sans être recouvert par une finition de peinture, vernis ou lasures.
- Par son pouvoir hydrofuge, **EGAL-STAB** stabilise les bois.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT

7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

NOS FICHES TECHNIQUES

www.acpro-bat.fr



PRO RUST

CONVERTISSEUR DE ROUILLE PRET A L'EMPLOI

PRESENTATION

PRO RUST est un convertisseur de rouille à action rapide.

Il réagit avec le support pour former une barrière chimique inhibant le processus de corrosion des métaux.

Il stabilise les oxydes de fer sous une forme organométallique inerte.

Il forme un excellent support avant une peinture de finition.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide visqueux
- Couleur : Blanc/Gris
- Odeur : Faible
- pH : 2.6 ± 0.1
- Masse volumique : $1.04 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
- Hydrosolubilité : Soluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRO RUST est recommandé pour les métaux en milieu humide, salin ou en présence de vapeurs agressives. Il est destiné aux serruriers, services de maintenance, entreprises de bâtiment, de mécanique, collectivités, réparations maritimes.

Mode d'emploi

- Effectuer préalablement un brossage soigneux des surfaces à traiter. Celles-ci doivent être dégraissées et exemptes de rouille non adhérence.
- Appliquer **PRO RUST** au pinceau, au rouleau, au pistolet ou en trempé.
- Pour les surfaces très oxydées, il est conseillé de traiter en 2 couches pour neutraliser toute l'épaisseur de rouille.
- Attendre le séchage complet avant la mise en peinture.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 5 à 10 m² au litre.

Stockage

- Stocker **PRO RUST** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Non considéré comme dangereux.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact avec les yeux et la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter la FDS.

ACPRO BATIMENT

7 rue Thomas Ruphy - 74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

NOS FICHES TECHNIQUES

www.acpro-bat.fr



TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DU BOIS
CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES

PRESENTATION

XYLO-PRO est un liquide de traitement incolore, utilisé pour la protection des bois contre les insectes xylophages.

Il possède un large spectre d'activité contre les champignons bleus et les basidiomycètes ainsi que les algues.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Point éclair : non applicable

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

XYLO-PRO protège tous les bois (tendres, durs, bruts, travaillés) contre :

- **Les insectes xylophages** (termites,...)
- **La pourriture molle** (C. globosum)
- **Les algues** (C. pyrenoidosa)
- **Moisissures** (A.niger,A.versicolor)
- **Champignons bleus**(A. pullulans)
- **Basidiomycètes** (L.lepideus...)

XYLO-PRO est peu toxique, il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.

Après séchage, les peintures, vernis et colles à bois peuvent être appliqués sur les bois traités. De même, on peut mettre ces derniers en contact avec le plâtre et le béton sans les tâcher.

Mode d'emploi

- Sur les bois anciens, qui ont déjà été attaqués par des insectes, éliminer par tous moyens les parties friables. Si les bois sont contaminés par de la pourriture, des champignons etc, éliminer le plus gros, par tous les moyens.
- Éliminer les peintures, vernis ou lasures sur les supports devant recevoir **XYLO-PRO** afin de faciliter la pénétration dans le bois. Appliquer au pulvérisateur, à la brosse, ou au rouleau, 2 à 3 couches, en laissant sécher le support entre.
- Sur les bois neufs, appliquer au pulvérisateur, à la brosse, ou au rouleau, 1 à 2 couches, en laissant sécher entre. Le bois peut, par la suite, être recouvert de peintures, lasures, vernis, etc...
- **Dilution** : 1 L pour 4 L d'eau
- **XYLO-PRO** s'applique en plusieurs couches espacées de 2 heures environ sur les bois secs ou ayant une humidité très faible (moins de 30%).
- **XYLO-PRO** est sans odeur, après séchage.
- Consommation moyenne: 0.2 L de solution pour 1 m² selon l'essence du bois et le mode d'application.

Précautions d'emploi

- Ne pas travailler par des température inférieures à 5 °C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé en cours de dégel ou risque de gel.
- Ne pas appliquer sur support chaud et travailler de préférence dans un endroit ventilé.

Stockage

XYLO-PRO doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

ACPRO BATIMENT

7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

NOS FICHES TECHNIQUES

www.acpro-bat.fr